



## 产品介绍

SiSiB® LR8280 是通用型的双组份液体硅橡胶，适合用于注射成型。A 和 B 需按照 1: 1 的比例混合，加热后固化即产生具有弹性的硅橡胶成品。

## 主要特性

高透明度

优异的加工性能

高强度

提供多种硬度级别的产品：20, 30, 40, 50, 60, 70

符合 ROHS 认证和 FDA 认证

## 典型物性

产 品	SiSiB® LR8280 液体硅橡胶
外 观	透明
硫化条件	130°C × 5min, A:B=1:1
硬 度 (邵氏)	80+/-3
拉 伸 强 度 (MPa)	Min. 6.0
伸 长 率 (%)	Min. 80
撕 裂 强 度 (KN/m)	Min. 16.0
拉伸永久变形 (%)	Max. 8.0
线性收缩率 (%)	2.2~2.9

## 产品应用

游泳镜

按键

厨具



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司  
电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932  
传真: +86-25-5859-9935  
Email: sales@SiSiB.com



杂件

## 包装和储存

本品标准包装为 20KG 桶，200KG 桶。

贮存于阴凉，干燥处，避免阳光直射。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



**SiSiB SILICONES**

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com